

GROERS GR 4 HT



Пластичная смазка для обслуживания узлов, работающих при высоких температурах

Пластичная смазка GROERS GR 4 HT производится на основе технологии полимочевинного загустителя, обеспечивающего наиболее высокую стойкость к постоянному воздействию высоких температур, по сравнению с литиевыми загустителями. Смазка обладает высокой стабильностью к воздействию вибраций и стойкостью к вымыванию водой.



Грузовой транспорт



Внедорожный транспорт



Сельскохозяйственная техника



Дорожно-строительная техника



Землеройная техника

Преимущества продукта

Универсальное применение.

Высокая вязкость базового масла позволяет обеспечить необходимый уровень противоизносных свойств при обслуживании и тяжело нагруженных подшипников качения и подшипников скольжения

Длительный срок службы смазки при постоянных высоких температурах смазываемого узла.

Технология загустителя на основе полимочевины обеспечивает работоспособность смазки при постоянной температуре смазываемого узла до +180 °C.

Допускается использование смазки при более высоких температурах, при этом может потребоваться сократить периоды досмазывания.

Высокая стойкость к вибрации и воздействию влаги.

Структура смазки принципиально отличается от структуры смазок на основе металлических загустителей (кальциевые, литиевые, бариевые и пр.).

Благодаря чему смазка обладает более высокой стойкостью к воздействию вибрации, механических нагрузок и вымыванию водой.

Соответствие требованиям производителей оборудования.

Пластичная смазка GROERS GR 4 HT соответствует требованиям John Deere/ Wirtgen Group к смазочным материалам для обслуживания дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Спецификации

DIN 51502 KP 2P-30
JDM J 13 E1/E4/E5

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 4 HT
Базовое масло (БМ)		минеральное
Кинематическая вязкость БМ при 40 °C, cСт	ASTM D 445	220
Кинематическая вязкость БМ при 100 °C, cСт	ASTM D 445	19,2
Тип загустителя		димочевина
Цвет		кремовый
Пенетрация после перемешивания @ 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 217	275
Температура каплепадения, °C	IP 396	280
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	более 250

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка	Картридж, 0,4 кг	Банка, 1 кг	Ведро, 16 кг	Бочка, 180 кг
Артикул	7204930004	-	7204930160	-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08