

GROERS GR 4 HTX



Пластичная смазка для обслуживания узлов, работающих при высоких температурах

Пластичная смазка GROERS GR 4 HTX производится на основе технологии полимочевинного загустителя и высоковязкого базового масла. Продукт разработан для обслуживания тяжело нагруженных узлов, работающих при постоянных высоких температурах, обводнении и ударных нагрузках. Консистенция NLGI 1.5 способствует хорошей прокачиваемости через ЦСС.



Внедорожный транспорт



Дорожно-строительная техника



Крановая техника

Преимущества продукта

Длительный срок службы смазки при постоянных высоких температурах смазываемого узла.

Технология загустителя на основе полимочевины обеспечивает работоспособность смазки при постоянной температуре смазываемого узла до +180 °С. Допускается использование смазки при более высоких температурах, при этом может потребоваться сократить периоды досмазывания.

Применение в Централизованных Системах Смазки и защита узлов от износа.

Отличная прокачиваемость смазки GROERS GR 4 HTX в ЦСС сохраняется за счёт класса консистенции – NLGI 1.5. При этом, применение базового масла высокой вязкости (460 сСт) обеспечивает высокий уровень защиты от износа и задиров, даже при воздействии вибрации.

Высокая стойкость к вибрации и воздействию влаги.

Структура смазки принципиально отличается от структуры смазок на основе металлических загустителей (кальциевые, литиевые, бариевые и пр.). Благодаря чему смазка обладает более высокой стойкостью к воздействию вибрации, механических нагрузок и вымыванию водой.

Соответствие требованиям производителей оборудования.

Пластичная смазка GROERS GR 4 HTX соответствует требованиям John Deere/ Wirtgen Group к смазочным материалам для обслуживания дорожно-строительной техники.

Спецификации

DIN 51502 KP 2P-30

Физико-Химические характеристики

Показатель*	Метод	GROERS GR 4 HTX
Базовое масло (БМ)		минеральное
Кинематическая вязкость БМ при 40 °С, сСт	ASTM D 445	460
Кинематическая вязкость БМ при 100 °С, сСт	ASTM D 445	28,5
Тип загустителя		полимочевина
Цвет		охра
Пенетрация после перемешивания @ 25 °С, 0,1 мм	ASTM D 217	305
Температура каплепадения, °С	IP 396	265
Нагрузка сваривания, кг	ASTM D 2596	315

*Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя

Артикулы для заказа

Упаковка

Картридж, 0,4 кг

Банка, 1 кг

Ведро, 16 кг

Бочка, 180 кг

Артикул

7204940004

-

7204940160

-

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

ООО «Премиум Ойл»

г. Тюмень,
Юганский проезд, 33

✉ info@groers.ru

🌐 www.groers.ru

☎ +7 (3452) 50-04-08